Dilusur,s.l.

Film Manual Blanco

23 My 2Kg PLUS

Film estirable en LLDPE
Diámetro interior 50 mm





CARACTERÍSTICAS	VALORES	MEDIDA	MÉTODO
Ancho	500	mm.	
Espesor medio	23	Micras	UNE 53 213
Espesor Puntual Máximo	26	Micras	UNE 53 213
Espesor Puntual Mínimo	20	Micras	UNE 53 213
Color	Blanco		
Peso mandril	850	g	
Peso Total Aproximado	2	Kgs	
Resistencia Rotura Longitudinal	36	Nw/mm2	ASTM D-882
Resistencia Rotura Transversal	22	Nw/mm2	ASTM D-882
Alargamiento Rotura Longitudinal	550	%	ASTM D-882
Alargamiento Rotura Transversal	850	%	ASTM D-882
Tacking	150	g	ASTM D-4649
Pre-estiro	150	%	

Dilusur s.l Avenida Doña Ana num 1 CP. 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
Tfno.: 952 416 821-952 416 507 email.: dilusur@dilusur.com