Dilusur,s.l.

Film Manual Negro

LIGHT 23 My 1,5 Kg



Film estirable en LLDPE
Diámetro interior 50 mm



CARACTERÍSTICAS	VALORES	MEDIDA	MÉTODO
Ancho	500	mm.	
Espesor medio	23	Micras	UNE 53213
Espesor Puntual Máximo	26	Micras	UNE 53213
Espesor Puntual Mínimo	20	Micras	UNE 53213
Color	Negro		
Peso mandril	300	g	
Peso Total Aproximado	1,5	Kgs	
Resistencia Rotura Longitudinal	> 36	Nw/mm2	ASTM D-882
Resistencia Rotura Transversal	> 22	Nw/mm2	ASTM D-882
Alargamiento Rotura Longitudinal	>550	%	ASTM D-882
Alargamiento Rotura Transversal	>850	%	ASTM D-882
Tacking	>150	g	ASTM D-4649
Pre-estiro	150	%	

Dilusur s.l Avenida Doña Ana num 1 CP. 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
Tfno.: 952 416 821-952 416 507 email.: pedidos@dilusur.com