

Dilusur, s.l.

FICHA TECNICA POXIPOL 10 MINUTOS

POXIPOL®

10 min



RESISTE
1000 KG



RESISTENTE
AL AGUA



ENDURECE
EN 10 MIN

*sobre hierro arenado, 3x3 cm, 23 °C, ASTM D1002

Uniones que RESISTEN más

SUELDA METAL, VIDRIO, GOMA, MADERA, CEMENTO, LOZA, ETC.

SIRVE PARA

REPARAR:

- ✓ automotores
- ✓ muebles
- ✓ juguetes
- ✓ artículos deportivos

FIJAR

- ✓ ganchos y soportes en paredes
- ✓ marcos de herramientas, etc.

CONSTRUIR:

- ✓ rosca en madera y metal
- ✓ maquetas, etc.

SELLAR:

- ✓ goteras en cañerías
- ✓ metales
- ✓ tanques de agua, aceite, etc.

CÓMO USARLO



- 1** Dosifique partes iguales de cada componente.
- 2** Mezcle hasta obtener un color uniforme.
- 3** Aplique la mezcla sobre una de las caras a unir y mantenga las partes sujetas durante 10 minutos.

Nota: para facilitar la mezcla de POXIPOL® 10 minutos en las presentaciones chicas y medianas se incluye una BANDEJA MEZCLADORA AUTOLIMPIANTE. Esta bandeja ha sido diseñada con un material especial que evita que se adhiera el producto. Previo a su uso, desprenda el aplicador. Para utilizarla nuevamente solo deberá retirar la mezcla curada.

CARACTERÍSTICAS DE POXIPOL® 10 MINUTOS

- ✓ Excelente adhesivo con características similares a la soldadura metálica.
- ✓ Se aplica en frío con la facilidad de una pasta y endurece como metal.
- ✓ No escurre ni siquiera en superficies verticales.
- ✓ No se contrae, dilata ni deforma.
- ✓ No contiene solventes.
- ✓ Una vez curado, puede taladrarse, limarse y serrucharse con herramientas comunes.
- ✓ Resiste al agua, aceites y temperaturas de hasta 120 °C dependiendo de la aplicación.

RECUERDE

- Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de grasa u óxido. Se recomienda lijar las superficies muy lisas o brillantes.
- El producto endurece en sólo 10 minutos, pero alcanza su máxima resistencia a las 24 horas.
- Antes que endurezca, la superficie de la soldadura puede alisarse con una espátula o cuchilla, previamente mojados en agua.
- No intercambie las tapas de los pomos.
- Luego del uso lave sus manos con agua tibia y jabón.

CUIDADOS



Atención

POXIPOL®
Contiene productos de reacción: bisfenol-A (epoxibisfenol), resina epoxi (epoxi molecular promedio 3700). Número CAS: 25068-38-6.
Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Toxicidad para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar el guante (protección/guantes) de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto si lleva y resulta fácil. Según aclarando. Si persiste la irritación: acudir a un médico. Eliminar el contenido del recipiente en sistemas apropiados de tratamiento de residuos de acuerdo con las regulaciones locales. Contiene componentes epoxiáticos. Puede provocar una reacción alérgica.

Importa y distribuye: en España: Dilusur S.L., Las Matas, 14 - 29350 San Juan de Alcázar, tel.: (+34) 952422903. Islas Canarias: Dilusur S.L., Agüero, 4 - Las Torres, 35010 Las Palmas de Gran Canaria, tel.: (+34) 929480305.

OTROS PRODUCTOS

- Poxilina® ● Fastix® ● La gotita®
- La gotita® Gel ● ECCOLE®

NOTA: no todos los productos o presentaciones se encuentran disponibles en todos los países.

Importado/distribuido: en Bolivia: Paragon S.R.L., Paeze La Tablada N°1111, Zona Centro - Sucre, Cochabamba, tel.: Cochabamba (+591 4) 4465648, (+591 4) 4442542, Santa Cruz (+591 3) 3420713, La Paz (+591 2) 3422448; en Chile: Adesol S.A., Avda. Condes 1800, Santiago, tel.: (+56 2) 26351434; en Costa Rica: Corporación Albatros S.A., La Uruca del Banco Nacional 50 Metros Este Bodega N° 35, tel.: (+506) 22480933 - (+506) 22480938; en Guatemala: Casa Safety de Guatemala S.A., 12 Calle 2-23 Zona 10, edificio Genaro 10, Torre Sur, of. 1006, Guatemala, tel.: (+502) 22247100; en Paraguay: Provent S.A., Las Palmas N° 793, Lambaré, tel.: (+595 21) 315467 - RUC 80037114; en Uruguay: Adesur S.R.L., Camero 1479, tel.: (+598) 23562222.

www.poxipol.com.bo www.poxipol.com.es
www.poxipol.cl www.poxipol.com.py
www.poxipol.com.gt www.poxipol.com.uy
www.poxipol.co.cr

12 Q061722

II

BRQ1480A200732



Dilusur S.L Avda. Doña Ana num 1 29130 Alhaurin de la Torre (Málaga)

Tfnos: 952 416 821-952 416 507 web www.dilusur.com

Email: pedidos@dilusur.com