

## Descripción

**MT012** se usa principalmente para el pegado de revestimientos en madera, perfiles, molduras, cenefas y PVC sobre mampostería, piedra, hormigón además de la fijación de paneles de madera o aglomerado, placas de cartón yeso, elementos de insonorización, gres, cerámica y azulejos.

## Embalaje

**MT012** está disponible en cajas de 12 cartuchos de 310 ml.

Código	Color	Unidad/Caja	Cajas/Palet
396331	Beige	12 cartuchos de 310 ml	120



## Información técnica

Características	Valores
Base	policloropreno
Secado	evaporación de los disolventes
Masa volumétrica	1,28 g/cm <sup>3</sup>
Consistencia	pastosa
Tiempo de engomado	como máximo 1 hora
Extracto seco	62 %
Rendimiento máximo	después de aproximadamente 3 días
Resistencia a la temperatura del pegamento seco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• entre -20 °C y +60 °C (permanentemente)</li> <li>• entre -20 °C y +70 °C (temporalmente)</li> </ul>
Resistencia a la tracción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• madera/madera: 22 kg/cm<sup>2</sup></li> <li>• madera/aluminio: 16 kg/cm<sup>2</sup></li> <li>• madera/PVC: 12 kg/cm<sup>2</sup></li> </ul>
Temperatura de aplicación	min. +5 °C, máx. +30 °C
Consumo	170 ml/m <sup>2</sup> en función del soporte
Conservación	en su embalaje original cerrado, en un lugar fresco y seco a una temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C
Almacenamiento	12 meses

## Preparación

- Los materiales que deben encolarse deben ser planos y estar limpios, secos y libres de grasa y agentes contaminantes.
- Las superficies metálicas deben lijarse si es necesario.
- Tras el lijado, límpie de nuevo la superficie con el limpiador biodegradable **AA409** o con el limpiador **AA404**.

## Uso/ Propósito

- **MT012** se aplica con una pistola: en cordón continuo para las piezas horizontales (barras, calzos y zócalos) o en montones para los paneles o las piezas de pequeño tamaño.
- En caso de aplicación con una pistola de aire comprimido, no use una presión superior a 3 bares.
- **MT012** es un pegamento de montaje de doble colocación.

La primera colocación tiene por objeto transferir el pegamento. Se debe esperar 10 minutos como mínimo antes de proceder a la segunda colocación.

El objetivo de este tiempo es permitir:

## MT012

### Adhesivo de montaje



**MT012** se utiliza para el encolado de revestimientos de madera, perfiles, molduras, zócalos, artesanado, paneles de partículas y PVC rígido sobre mampostería, piedra y hormigón, así como para la fijación de paneles de madera, aglomerados, placas de cartón yeso, mamparlanes de peldaños, elementos de insonorización, gres, cerámica, loza, etc.

## Beneficios

- No contienetolueno.
- Formación de hilos limitada.
- Olor débil.
- Aplicación en vertical y en techos, a contra gravedad.
- Puede aplicarse tanto en interior como en exterior.

- La evaporación de una parte de los disolventes contenidos en el pegamento.
- La mejora de los resultados mecánicos del encolado.

Si no se respeta este tiempo, los disolventes permanecen aprisionados entre los dos soportes, lo que tiene como consecuencia:

- el riesgo de deformación.
- resultados mecánicos no óptimos.

Transcurridos los 10 minutos, realice la aplicación ejerciendo presión. El fraguado principal es instantáneo.

### Limpieza

- El pegamento aún fresco puede retirarse con el limpiador biodegradable **AA409** o con el limpiador **AA401**.
- El pegamento seco solo puede limpiarse con medios mecánicos.

### Salud y precauciones de seguridad

- Guardar fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Para obtener más información, consulte la ficha de Datos de seguridad.

### Certificados



#### Technical Service

tremco illbruck has a team of experienced Technical Service Representatives who provide assistance in the selection and specification of products. For more detailed information, service and advice, please call Customer Service on 01942 251400

#### Guarantee / Warranty

tremco illbruck products are manufactured to rigid standards of quality. Any product which

has been applied (a) in accordance with tremco illbruck written instructions and (b) in any application recommended by tremco illbruck, but which is proved to be defective, will be replaced free of charge. No liability can be accepted for the information provided in this leaflet although it is published in good faith and believed to be correct. tremco illbruck Ltd. reserves the right to alter product specifications without prior notice, in line with Company policy of continuous development and improvement.



**tremco illbruck SLU**  
 Pol. Ind. Can Salvatella  
 08210 Barberà del Vallès. Barcelona.  
 España  
 T: +34 9 37 19 70 05  
 F: +34 937 197 499

[info.es@tremco-illbruck.com](mailto:info.es@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.es](http://www.tremco-illbruck.es)